

# Clarke

## Описание:

Декоративный отделочный материал на акриловой основе с добавлением кварца. Прекрасно подойдет для создания сложной рельефной фактуры, эмитации природных материалов. Рисунок поверхности формируется сразу после нанесения. Для получения более выразительного рельефа, штукатурку Clarke можно наносить в два слоя.

Придать цвет фактуре можно с помощью материала Phoenix. Так же декоративная штукатурка Clarke колеруется красителями на водной основе.



## Состав:

**Водно-акрилатная эмульсия, кальцевые наполнители, модифицирующие добавки.**


**Безопасен для человека и окружающей среды. Негорючий.**



Перед использованием декоративную штукатурку Clarke необходимо тщательно перемешать. Материал наносится с помощью нержавеющей кельмы. Предварительно рабочая поверхность обрабатывается грунтом глубокого проникновения Basis Primer, а затем валиком наносится специальная кварцевая подложка Latex Primer F.



## Техника №1: Классика



Нанесите Clarke металлической кельмой тонким ровным слоем.



Наносим Clarke вторым слоем практически на всю поверхность, оставляя редкие пятна первого слоя, по мере высыхания приглаживаем кельмой. Оставляем сохнуть на 7-8 часов.



Для снижения впитываемости поверхности губкой или валиком нанесим неколерованный Phoenix. Через 2-4 часа губкой наносим коллерованный Phoenix. Материал сразу же растушевывается круговыми движениями, работать необходимо быстро, постоянно обновляя край нанесенного материала. Для создания эффекта состаренной стены, локально наносим материал Safari губкой.

## Инструменты, используемые для создания фактур



шпатель металлический (кельма)



натуральная морская или синтетическая губка



малярный валик

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>Упаковка</b>                   | 15 кг   |
| <b>Плотность</b>                  | 1,7 г/см <sup>3</sup>   |
| <b>Кислотность</b>                | РН 8,0-9,0  |
| <b>Расход</b>                     | 1,5 кг/м <sup>2</sup> , расход может меняться от способа нанесения и толщины слоя |
| <b>Время высыхания на касание</b> | 2-4 часа  |
| <b>Время полного высыхания</b>    | 48 часов  |
| <b>Разбавитель</b>                | вода  |
| <b>Хранение и транспортировка</b> | при температуре от +5 до +35°C. Не замораживать!                                  |
| <b>Гарантийный срок хранения</b>  | 2 года с момента изготовления в плотно закрытой таре                              |

